



# Belzona® 2211

## (MP HI-BUILD ELASTOMER)

### NÁVOD NA POUŽITIE

#### 1. ZABEZPEČENIE ÚČINNÉHO MOLEKULÁRNEHO SPOJENIA

##### a) PRÍPRAVA POVRCHU

###### (i) Kovové povrhy

Odstráňte zvyšky nečistôt a odmastite povrch čističom **Belzona® 9111** alebo iným účinným čističom, ktorý nezanecháva stopy napr. methyl etyl ketón (MEK).

Otryskajte na minimálnu drsnosť 75 µm. Tam, kde tryskanie nie je veľmi vhodné, možno zvážiť dôkladné mechanické brúsenie s výnimkou aplikácií namáhaných ľahom, ako sú expanzné spoje a všetky aplikácie obsahujúce ponorenie a/alebo prietok kvapalín.

###### (ii) Pružné povrhy (napr. guma)

**POZNÁMKA:** **Belzona® 9111** môže vytiahnuť oleje a vosky z povrchu niektorých druhov gumy, obzvlášť keď je guma nová, čo potom zhoršuje prilnavosť produktu **Belzona® 2211**. Otestujte to na malej ploche. Ak sa po pretreti handrou zvlhčenou čističom **Belzona® 9111** objaví mastný film, povrch netreba odmaстiť ale jednoducho obrúsiť.

Podrežte jemne hrany ostrým nožom a ošúchajte povrch rotačnou drôtenou kefou alebo iným vhodným zdrsňujúcim nástrojom.

Odstráňte uvoľnené nečistoty a znova odmaстiť.

###### (iii) Betónové povrhy

Odstráňte všetku farbu, decht a akékoľvek iné nátery.

Akékoľvek povrch, na ktorý má byť aplikovaný produkt **Belzona® 2211**, musí byť čistý, pevný a suchý. Starý betón umyte čistiacim prostriedkom a odstráňte z neho olej, mastnotu a prach. Použite čistú vodu na umytie čistiaceho prostriedku. Nechajte nový betón tvrdnúť minimálne 28 dní, alebo pokiaľ obsah vlhkosti nepoklesne pod 6% (meranie vlhkomerom Protimeter).

Otryskajte alebo mechanicky obrúste povrch, aby ste odstránili všetok uvoľnený materiál a výkvet cementu.

###### (iv) Kompozity a existujúce povrhy materiálu Belzona

Pri použití produktu **Belzona® 2211** na natieranie povrchov kompozitných materiálov povrch sa musí obrúsiť pomocou mechanického pieskovacieho zariadenia a následne ošetriť kondicionérom ako je uvedené nižšie.

Pri použití produktu **Belzona® 2211** na prekrytie povrchu ošetreného produkтом série **Belzona® 1000** (s výnimkou produktu **Belzona® 1221** (Super E-Metal)), treba najprv nechať produkt série **Belzona® 1000** úplne vytvrdenúť, povrch pripraviť ako je popísané v časti 1 (a) (i) a kondicionér **Belzona® 2911** alebo **Belzona® 2921** aplikovať podľa pokynov v časti 1 (b).

Produkt **Belzona® 2211** na povrch produktu **Belzona® 1221** môže byť aplikovaný do 4 hodín po aplikácii produktu **Belzona® 1221** bez potreby akéhokoľvek ošetrenia povrchu, okrem odstránenia nečistôt. Ak je produkt **Belzona® 1221** pretieraný po tomto čase, povrch musí byť obrúsený a následne ošetrený kondicionérom podľa pokynov v časti 1 (b).

##### b) KONDICIONOVANIE

Všetky povrhy musia byť ošetrené kondicionérom pred aplikáciou produktu **Belzona® 2211**. Pozrite, prosím, tabuľku nižšie ako návod pre odporučaný kondicionér na základe typu podkladu a prevádzkových podmienok:

Typ podkladu a podmienky prevádzky	Výber možného kondicionéru		
	Belzona® 2911	Belzona® 2921	Belzona® 2941
Kovové povrhy v mokrom / ponorenom prostredí	x	x	✓
Kovové povrhy v suchom prostredí	✓	✓	✓
Pružné povrhy, napr. guma v mokrom / ponorenom prostredí	✓	✓	x
Pružné povrhy, napr. guma v suchom prostredí	✓	✓	x
Betónové povrhy v mokrom / ponorenom prostredí	x	x	✓
Betónové povrhy v suchom prostredí	✓	✓	✓
Kompozity a iné nátery Belzona v mokrom / ponorenom prostredí	✓	✓	✓✓
Kompozity a iné nátery Belzona v suchom prostredí	✓	✓	✓

x – Nevhodné na použitie

✓ – Vhodné na použitie

✓✓ – Najlepšie odporučanie

Aplikujte na povrch tenkú, rovnometernú vrstvu kondicionéru **Belzona®**. Treba použiť štetku na tupovanie.

##### Praktické miery pokrycia:

**Belzona® 2941** 1,83 m<sup>2</sup> na 1 balenie (2,44 m<sup>2</sup> / kg) na kovových povrchoch.

**Belzona® 2911** a **Belzona® 2921** 1,25 m<sup>2</sup> na 1 balenie (1,67 m<sup>2</sup> / kg) na hladkých povrchoch. Na dobre zdrsnených gumových povrchoch môže byť miera pokrycia znížená až o 50%

Kondicionér **Belzona** musí byť pred prekrytím vrstvou **Belzona® 2211** suchý na dotyk. Závisí to od druhu použitého kondicionéru **Belzona**, prevládajúcej teploty, relatívnej vlhkosti a vlastností povrchu. Pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 50% bude povrch suchý na dotyk pri aplikovaní na oceľový povrch po časoch uvedených v tabuľke.

Kondicionér	Suché na dotyk	Maximálny čas na pretretie
<b>Belzona® 2911</b>	45 minút	24 hodín
<b>Belzona® 2921</b>	75 minút	
<b>Belzona® 2941</b>	8 hodín	

#### POZNÁMKA:

- i) Relatívna vlhkosť by mala byť medzi 30% a 90% a teplota povrchu aspoň 3°C nad rosným bodom počas aplikácie a schnutia kondicionéra.
- ii) Pri nižších teplotách a relatívnej vlhkosti sa vyžaduje dlhší čas schnutia.
- iii) Tieto časy sa môžu predĺžiť pri aplikácii na gumové povrhy.
- iv) V prípade pochybností nechajte kondicionéru dlhší čas na vyschnutie, ale za žiadnych okolností sa nesmie prekročiť maximálny čas prekrytie.

**POZNÁMKA:** Skladovateľnosť kondicionéru **Belzona® 2911** je 18 mesiacov a kondicionéru **Belzona® 2921** a **Belzona® 2941** 24 mesiacov od dátumu výroby, ak sú uložené pri teplote 5 až 25°C.

#### MIESTA, KDE PRODUKT BELZONA® 2211 NEMÁ PRILNÚT

Skôr ako prejdete k bodu 2, naneste najprv na povrch štetcom tenkú vrstvu separátora **Belzona® 9411** a nechajte ju vyschnúť 15–20 minút.

## 2. MIEŠANIE ZLOŽIEK

Úplné premiešanie je najdôležitejším krokom pri použití produktu **Belzona® 2211**.

- a) Vyprázdnite celý obsah nádoby so základom aj s tvrdidlom na pracovnú dosku Belzona.
- b) Miešajte spolu aspoň 3 minúty, kým materiál nenadobudne rovnomenú farbu a konzistenciu.

Pre miešanie malých množstiev produktu **Belzona® 2211** je zmiešavací pomer:

3,0 dielu základu na 1 diel tvrdidla (podľa objemu)  
2,3 dielu základu na 1 diel tvrdidla (podľa hmotnosti)

Je dôležité, aby bol zmiešavací pomer presne dodržaný.

- (i) Odstráňte plastový kryt z vrchnej časti nádoby základu, ale až potom ako bolo meranie ukončené.
- (ii) Položte na pracovnú miešacie dosku Belzona jeden diel tvrdidla a následne tri rovnako veľké diely základu.
- (iii) Zmiešajte ich ako bolo uvedené v časti (b) vyššie

#### POZNÁMKY:

##### 2.1 MIEŠANIE PRI NÍZKEJ TEPLOTE

Pre ľahšie miešanie keď je teplota materiálu pod 5°C ohrejte nádoby základu aj tvrdidla tak, aby dosiahli teplotu 20–25°C.

##### 2.2 ČAS SPRACOVANIA

Od začiatia miešania sa materiál **Belzona® 2211** musí použiť do času uvedeného v tabuľke:

Teplota	10°C	20°C	30°C	40°C
Všetok materiál použiť do	25 minút	15 minút	10 minút	7 minút

##### 2.3 OBJEM PRODUKTU BELZONA® 2211 PO ZMIEŠANÍ

467 cm<sup>3</sup> na 550 g balenie.

## 3. BELZONA® 2211 APLIKÁCIA

#### Na dosiahnutie najlepších výsledkov

Neaplikovať ak:

- i) Teplota je nižšia ako 5°C, alebo je relatívna vlhkosť nad 90%.
- ii) Prší, sneží, je hmla alebo opar.
- iii) Ak je povrch vlhký alebo je pravdepodobné, že na ňom dôjde ku kondenzácii vody.
- iv) Ak je pracovné prostredie pravdepodobne znečistené olejom alebo vazelnou z príahlého zariadenia alebo dymom z petrolejových ohrievačov alebo tabaku.

- a) Aplikujte produkt **Belzona® 2211** priamo na pripravený povrch pomocou plastového aplikátora alebo dodanej špachtle. Pritlačte pevne, aby sa odstránil zachytený vzduch a zaručil maximálny kontakt s povrhom.
- b) Vyvarujte materiál **Belzona® 2211** do správneho profilu pomocou plastového aplikátora.

#### ČISTENIE

Miešacie náradie očistite ihneď po použití pomocou čističa **Belzona® 9111** alebo iným účinným rozpúšťadlom, napr. metyl etyl ketón (MEK). Aplikačné náradie očistite pomocou vhodného rozpúšťadla ako napríklad **Belzona® 9121**, MEK, aceton alebo celulózové riedidlá.

## 4. DOKONČENIE MOLEKULÁRNEJ REAKCIE

Nechajte produkt **Belzona® 2211** stuhnúť podľa podmienok uvedených v nasledujúcej tabuľke.

Teplota	Ľahké zaťaženie	Úplné mechanické zaťaženie	Ponorenie v chemikáliach
10°C	24 hodín	72 hodín	5 dní
20°C	12 hodín	36 hodín	3 dni
30°C	9 hodín	32 hodín	2,5 dňa
40°C	6 hodín	28 hodín	2 dni

Tieto časy zodpovedajú hrubke cca 2,5 mm; v prípade hrubších vrstiev sa skracujú a v prípade tenších sa predlžujú.

## 5. SKLADOVANIE

Po otvorení sa musí produkt **Belzona® 2211** spotrebovať čo najskôr. Na predĺženie skladovateľnosti čiastočne spotrebovaného produktu (až na 4 týždne pri teplote 20°C) treba nádobu so základom znova utesniť a použiť dodaný plastový uzáver. Počas tejto doby sa na povrchu materiálu môže vytvoriť povrchová blana, ale po jej odstránení môže byť zvyšok použitý normálnym spôsobom.

Nádoby treba skladovať v suchom prostredí pri teplote do 30°C.

## 6. PREKRYTIE

Ďalšie vrstvy produktu **Belzona® 2211** môžu byť aplikované bez potreby akejkoľvek úpravy povrchu okrem odstránenia nečistôt v súlade s nižšie uvedenými maximálnymi časmi prekrytie:

Teplota	Relatívna vlhkosť menšia ako 50 %	Relatívna vlhkosť väčšia ako 50 %
10°C	32 hodín	24 hodín
20°C	16 hodín	12 hodín
30°C	12 hodín	9 hodín
40°C	10 hodín	6 hodín

Ak bol prekročený maximálny čas prekrytie, alebo pri prekrytiu zostanutého alebo zvetraného produktu **Belzona® 2211** musí byť povrch pripravený tak, ako je uvedené v pokynoch pre pružné povrhy v časti 1.

Ďalšie informácie dostanete od výhradného distribútora pre SR:



spol. s r.o.

Duklianskych hrdinov 651, 901 01 Malacky

Telefón: 034/ 772 2917  
E mail: belzona@slovcem.sk  
Web: www.slovcem.sk



ISO 9001 : 2008  
Q 09335 ISO 14001 : 2004  
EMS 509612

Vyrobené podľa noriem ISO 9000  
Registrovaný systém manažmentu kvality

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRÁCE

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte príslušné Karty bezpečnostných údajov a uistite sa, že im rozumiete.

Technické údaje v tomto dokumente sú založené na výsledkoch dlhodobých testov uskutočnených v Belzona laboratóriach a na najlepších vedomostiach pravdivých a správnych v čase tohto publikovania. Avšak môžu byť zmenené bez upozornenia a preto by užívateľ mal kontaktovať spoločnosť Belzona za účelom ich overenia predtým, než si produkt objedná. Nedávame a nezahŕňame žiadnu garanciu na ich presnosť. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za miery pokrytie, za realizáciu, za poškodenie vyplývajúce z použitia tohto produktu. Máme zodpovednosť, ak nejaká môže byť, len pri výmene produktu. Žiadne iné záruky alebo garancie akéhokoľvek druhu spoločnosti Belzona neprislúchajú, či už verejnoprávne, prostredníctvom zákona alebo inak, vrátane predajnosti alebo vhodnosti pre zvláštne účely.

Nič v predchádzajúcim odseku nevylúčí alebo neobmedzí žiadnu zodpovednosť spoločnosti Belzona do tej miery, že takáto zodpovednosť nemôže byť zákonom vylúčená alebo obmedzená.

Copyright © 2023 Belzona International Limited. Belzona® je registrovaná ochranná známka.